



DuraGloss


Páneles y elementos con la más alta tecnología en superficies lacadas para aplicaciones verticales.

Su brillo, calidad y excelente comportamiento físico mecánico, lo hacen un producto especial para destacar sus proyectos. Atractivos unicolores y maderas creando una sofisticada combinación para mobiliario de cocinas, baños, dormitorios y elementos de uso vertical en diseño interior.

La apariencia de la más fina laca con la mejor resistencia al rayado

COLECCIÓN

C.I. 10/2020



Blanco



Antracita



Negro



Burdeos



Olivo




Guayana



Cuzco Oro



Textil Dorado



Antracita Perlescente

PROPIEDADES

- * Tablero: MDF de espesor 18mm y densidad de 750 kg/m³
- * Frente: Laca polimérica, secado ultravioleta. Brillante.
- * Respaldo: Melamina 100 gm/m² en el mismo color o diseño del frente. Mate

* Cantos: en alto brillo, pegados con cola PUR. Disponibles en unicolor y bicolor (aluminizado + color), para el frente de cada diseño de la colección.

DIMENSIONES

Páneles: 1.22 m x 2.75 m

Elementos: En medidas personalizadas.

LIMPIEZA

Se recomienda limpiar con un paño suave humedecido con agua y jabón suave. Evitar el uso de productos químicos y/o abrasivos que pueden degradar la superficie del producto.

CORTE

Se recomienda usar disco de ángulo negativo entre 3 y 6 grados.
Velocidad de avance : Entre 8 y 10 m/min
Revoluciones por minuto: Entre 3.500 y 4.500 rpm

| Principales características físicas del producto | Resultado | Normativa |
|---|------------------|-------------|
| Ensayos de revestimientos superficiales | | |
| Resistencia a productos alimenticios | Sin Alteración | UNE 56 842 |
| Resistencia a productos de limpieza | Sin Alteración | UNE 56 842 |
| Adhesión al recubrimiento (% arrastre partículas) | 85% (conforme) | UNE 56 842 |
| Ensayos físicos | | |
| Resistencia del color a la luz | 5% (conforme) | UNE 56 843 |
| Resistencia al agua | Sin Alteración | UNE 56 843 |
| COLD CHECK (40 ciclos de 1h. a 60 °C., 1h. a -20 °C, 15 mins. a temperatura ambiente) | Sin Alteración | AIDIMA |
| Resistencia al rayado | Grado 5 (máximo) | UNE 438 - 2 |

Distribuidor exclusivo

Encuétranos como:
ILAMINAR



Visítenos en duragloss.com.co
ó escribanos a info@duragloss.com.co



*Pregunte por nuestras referencias certificadas.

La marca del manejo forestal responsable
FSC® C116247